

LUNANUOVA

DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY – EFEKT KRYSTALOVÉ MNOHOBAREVNOSTI

série 022

POPIS

LUNANUOVA je průsvitný závěrečný dekorativní nátěr vytvářející povrch se zvláštní, lehce drsnou texturou, která je příjemná na omak a je obohacena krystaly s mnoho-barevnými odlesky.

Použití je nesmírně jednoduché, snadná a rychlá příprava umožňuje provádět dekorativní malbu naprosto jednoduše.

Vytváří celou řadu dekorativních efektů a nabízí nekonečné množství tvůrčích řešení pro uživatele při výzdobě jak klasického, tak i soudobého prostředí, vše v závislosti na produktu, který byl zvolen pro vytvoření podkladu mezi výrobky Bravocasa, Unimarc smalto murale opaco, Rilievo, Marcopolo, Cadoro a na použitém odstínu.

LUNANUOVA neobsahuje formaldehyd a přídavné plastifikátory.

INFORMACE O POUŽITÍ

Výrobek můžete nanášet na:

- Nové a staré omítky na bázi vodních emulzí.
 - Betonové povrchy.
 - Povrchy ze sádky a kartonsádky.
 - Staré organické nebo minerální nátěry a omítky, jsou-li suché, kompaktní, savé a celistvé.
 - Povrchy ze dřeva, dřevotřísky, překližky a podobných materiálů.
 - Různé minerální konglomeráty, pokud jsou savé.
- Povrch je třeba náležitě upravit podle postupu popsaného v odstavci, PŘÍPRAVA PODKLADU'.
Nenanášejte na čerstvé nátěry.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylický kopolymer ve vodní emulzi
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: $0,95 \pm 0,05$ kg/l
- Schnutí (při 25°C a 65% relat. vlhkosti): mimo prach 30 min.; na dotyk 2 hodiny.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omítkou, sádkou a sádkonkartonem:

- Přesvědčte se, že je povrch podkladu dobře zaschlý a zralý. Pokud je to potřeba, přikročte ke znovupravení podkladu nebo k jeho konsolidaci pomocí příslušných produktů.

- Je-li přítomna plíseň, ošetřete podklad pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a vysoušecím prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. V případě potřeby přidejte do produktu sanitární prostředek COMBAT 444 kód 4810444.

- Případně zvětralé nebo odlupující se vrstvy starých nátěrů odstraňte okartáčováním nebo omytím. Případně vyboulené vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů odstraňte úplně.

- Kartáčováním odstraňte nahromaděné vrstvy prachu, smogu a jiných materiálů.

- Zarovnejte podkladové nerovnosti a ošetřete otvory, praskliny, trhliny a prohlubně pomocí TAMSTUCCO 9400006/9410110. Větší trhliny vyplňte odpovídajícím tmelem.

- Zatmeleniny a tmelové výplně osmírkujte smírkovým

papírem a odstraňte prach.

- Případné vyhlazování omítky proveďte pomocí RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150, vše v závislosti na vlastnostech podkladu.

- Zpevněte jednou vrstvou Nástěnného akrylátového zpevňovacího prostředku IDROFIS 4700006 na vodní bázi nebo bezrozpuštědlovým mikronizovaným zpevňovacím prostředkem ATOMO 8840001. Na sádkarton použijte speciální zpevňovací prostředek PREPARA 4710019 Pigmentovaný izolant.

- Naneste podkladovou vrstvu zvolenou podle efektu, kterého chcete dosáhnout.

- Přistupte k nanášení produktu LUNANUOVA podle postupu v návodu na použití.

(Ředění izolační látky a její množství závisí přímo na savosti podkladu a je třeba ji určit prostřednictvím předběžných zkoušek přímo na daném podkladu - Přečtěte si příslušný technický výkaz).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky pro prostředí a podklad:

Teplota prostředí: min. +8 °C / max. +35 °C

relativní vlhkost prostředí: <75%

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Náradí: Plochý štětec Spalter, štětec, houba,

- Počet vrstev: jedna nebo více, v závislosti od požadovaného výsledku.

- Ředění: vodou, max. 15%.

- Čištění náradí: vodou okamžitě po použití.

- Způsoby použití:

- Výrobek nanášejte a roztírejte přímo zvoleným nástrojem.

- Při případném použití plastové špachtle doporučujeme výrobek nejprve nanést štětcem.

- Orientační vydatnost: 12-15 m²/l v závislosti na použitém dekorativním podkladu.

Spotřeba materiálu se může výrazně lišit v závislosti na zvolené technice provedení. V případě rozsáhlých prací doporučujeme provést předběžnou zkoušku.

ZABARVENÍ

Výrobek je k dispozici v polokrycích odstínech Stříbro (0070) a Zlato (0190).

V případě použití výrobků různého původu je dobré je mezi sebou promíchat, aby se tak zabránilo lehkým rozdílům v odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Limitní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátěry pro dekorativní efekty (na vodní bázi): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

LUNANUOVA

DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY – EFEKT KRYSTALOVÉ MNOHOBAREVNOSTI

série 022

LUNANUOVA obsahuje max: 200 g/l VOC

Používejte tento výrobek podle platných hygienických předpisů, po použití neodhazujte obal v přírodě, zbytky výrobku nechejte dobře zaschnout a zacházejte s nimi jako se zvláštním odpadem. Přechovávejte mimo dosah dětí. V případě požití se okamžitě poraďte s lékařem a ukažte mu obal nebo etiketu. Zbytky výrobku nevyhazujte do kanalizace, vodních toků nebo na volné prostranství. Podrobnější bližší informace najdete v bezpečnostním listu.

HESLO TEXTU

Dekoratívny náter pro interiéry - s efektem krystalové mnohobarevnosti.

Výrobek LUNANUOVA série 022 nanášejte na již připravený povrch ve vrstvách a v množství určených savostí podkladu a požadovaného výsledného estetického efektu.

Dodávka a provozní příprava materiálu € na m2.

Il COLORFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e scientifiche conoscenze. In ogni caso non è responsabile del risultato ottenuto, poiché le condizioni di applicazione sono sotto controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente.