

# MARCOPOLO SABLE'

DEKORATIVNÍ NÁTĚR S PÍSKOVÝM EFEKTEM PRO INTERIÉRY

serie 372

## POPIS

MARCOPOLO SABLE' je dekorativní nátěr pro interiéry, jenž vytváří povrchy s pískovým vzhledem.

Je příjemný na dotek, lehce drsný, má matný a vzhled, jenž dodá hodnotu kterémukoliv prostředí, klasickému i modernímu.

Nátěr MARCOPOLO SABLE' se lehko a rychle používá na podklady již připravené podkladovým nátěrem DECORFOND, kód 3880019, vytváří rad efektů v závislosti na technice nanášení a fantazie dekoratéra.

## INFORMACE O POUŽITÍ

Použitelný v interiérech na:

- nové a staré omítky na základě vodních pojiv,
- betonové povrchy,
- povrchy sádrové a sádrokartonové
- staré nátěry a nátěry organické nebo minerální povahy, suché, celistvé, pohlcující vlhkost, soudržné,
- konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že pohlcují vlhkost, Povrchy se připraví dle podmínek odstavce „PŘÍPRAVA PODKLADU“. Nepoužívat na čerstvé podklady.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnost pojiva: kopolymer akrylátový ve vodné emulzi
- Pigmenty: perleťové duhové - Rozpouštědlo: voda
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1 : 1,36 - 0,05 kg/l dle barevného odstínu
- Viskozita vyhotovení: 72 000± 6 000 cps
- Vysýchání (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 1 hod.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omítkou:

- Přesvědčit se, zda podklad je dobře vysušen a vyzrálý.
- V případě potřeby je nutno se postarat o jeho obnovu nebo zpevnění prostřednictvím specifických výrobků.
- Je-li podklad zasažen plísní je potřeba odstranit povrch pomocí čistícího prostředku COMBAT 222, kód 4810222 a sušícím prostředkem COMBAT 333, kód 4810333.
- V případě potřeby přidat do výrobku zdravotnický prostředek CMOBAT 444 kód 4810444.
- Odstranit - kartáčováním nebo umytím, případně zvětralé vrstvy a odlupující se vrstvy starých nátěrů. Odstranit případné nazvednuté vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů. - Odstranit nánosy prachu, smogu a ostatních nečistot pomocí kartáče.
- Vyrovnat nepravidelnosti podkladu, ošetřit díry, praskliny, trhliny a prolákliny s TAMSTUCCO 940006/9410110. Zatřít pukliny vhodnými těsnícími prostředky.
- Obrousit výplně a záplaty skelným papírem a následně odstranit prach.
- V případě potřeby vyhladit omítky s prostředkem RASAMIX 9440160 nebo s BETOMARC 9450150 nebo s RASOMARC 9500150 dle typologie podkladu.
- Zpevnit jednou vrstvou IDROFIS 470006
- nástěnný zpevňovací prostředek akrylový vodní nebo mikronizovaný zpevňovací prostředek bez rozpouštědla

ATOMO 8840001.

- Nanést nejméně dvě vrstvy prostředku DECORFOND 3880019 zředěného vodou 30-35%, válečkem nebo štětcem na dosažení rovnoměrného podkladu, ideálního pro nanášení. Nedoporučuje se použít jiné podklady.

- Následně aplikujte MARCOPOLO SABLE' dle způsobů uvedených v „NÁVODU K POUŽITÍ“. (Ředění izolátoru a množství, které se má použít, závisí od absorpční schopnosti podkladu a určuje se pomocí předběžných zkoušek na specifickém podkladě - Viz příslušný technický list).

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:

Teplota prostředí: Min. + 8 °C / Max.+ 35 °C

Relativní vlhkost prostředí: < 75%

Teplota podkladu: Min. + 5 °C / Max.+ 35 °C

Vlhkost podkladu: < 10% - Náradí: štětec a houba

- Počet vrstev: 1

- Ředění: připraven k použití nebo se ředí jen velmi málo přidáním nejvýše 5% vody

- Používané způsoby:

- Rozetřít MARCOPOLO SABLE' štětcem nerovnoměrným způsobem.

Jakmile je produkt částečně zaschlý, s měkkou jemně vlhkou houbou vytvářejte nerovnoměrnými kruhovými pohyby zóny nahromadění. Po úplném zaschnutí se projeví charakteristický efekt.

- Použitá náradí se očistí vodou ihned po použití.

- Orientační vydatnost: 4 - 6 kg/m<sup>2</sup> na dokončení na hladké povrchy středně savé. Je vhodné určit skutečnou vydatnost pomocí předběžné zkoušky na specifickém podkladě.

## ZABARVENÍ

Zabarvení se docílí pomocí s tónovacího systému Macromie.

Kromě toho lze produkt zbarvit i barvami COLORADO série 548. V případě, že máte MARCOPOLO SABLE' míchaný s tintometrickým systémem Macromie i míchaný s pigmentem od jiného výrobce, doporučuje se zamíchat tyto produkty dohromady za účelem vyhnout se lehkým rozdílům v odstínech.

## SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota uchování : + 30 °C

Minimální teplota uchování: + 5 °C

Trvanlivost: 2 roky v originálních uzavřených obalech při teplotě + 5 °C až + 30 °C.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Hraniční hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES) Kat. L : nátěry s dekorativními efekty (základ voda): 200 g/l (2010) MARCOPOLO SABLE' obsahuje max: 200 g/l VOC.

Výrobek musí být používán dle platných hygienických a bezpečnostních norem. Po použití nenechat zásobníky roztroušené po okolí, zbytky nechat dobře vyschnout a zpracovat jako speciální odpad. Uchovat mimo dosahu

# MARCOPOLO SABLE'

DEKORATIVNÍ NÁTĚR S PÍSKOVÝM EFEKTEM PRO INTERIÉRY

serie 372

děti.

V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte na tento zásobník nebo štítek výrobku. Nevhazujte zbytky do kanalizace, vodních toků nebo prostředí. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

## HESLO TEXTU

Dekoratívny náter s pískovým efektom pre interiéry. Používa sa na podklady, ktoré sú již pripravené.

Dekoratívny náter MARCOPOLO SABLE' série 372, na bázi akrylátového kopolyméru vo vodnej emulzii, v jednej vrstve dle dané vydatnosti.

*Il COLORFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickém listu, odpovídají nejlepšímu zkušenostem, technickým a vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědný za dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u každého specifického případu. Tento technický list anuluje a nahrazuje jakýkoli předchozí list.*