

MARMORINO CLASSICO

MINERÁLNA ŠTUKOVÁ OMIETKA S DEKORATÍVNOU KRESBOU PRE EXTERIÉRY A INTERIÉRY.

Séria 947

POPIS

MARMORINO CLASSICO je dekoratívna omietka pre vnútorné steny na minerálnej báze. Správna aplikácia umožňuje dosiahnuť finálny efekt podobný antickým omietkam na benátskych budovách. Variabilná škála finálnych vizuálnych efektov je závislá od spôsobu aplikácie a zručnosti dekorátéra.

MARMORINO CLASSICO je zvlášť vhodné na reštaurátorské práce na budovách s historickou resp. umeleckou hodnotou, ale i ako netradičná dekorácia moderných priestorov.

I napriek tomu, že pri aplikácii vytvára MARMORINO CLASSICO nadštandardnú vrstvu, je charakteristické vynikajúcou priedyšnosťou a odolnosťou voči atmosférickým vplyvom.

VHODNÉ POVRCHY

- Omietky na báze vápna a piesku, nové aj maľované
- Omietky na báze cementu, nové aj maľované
- Sadrokartonové priečky, steny a podhlady vhodne upravené
- Pre svoj prevážne minerálny pôvod je menej vhodné nanášať na staré syntetické omietky a nátery (vodou riediteľné farby obsahujúce kremík, plastické nátery)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- *Pôvod pojiva*: hasené vápno (dehydrované)
- *Riedidlo*: voda
- *Viskozita*: kašovitá hmota
- *Zasychanie (pri 25°C a 65% relat. vlhkosti)*: na dotyk 2-3 hod.; ďalšia vrstva aplikovateľná po 12 hod. v závislosti od nanesej vrstvy
- *Priepustnosť vodnej pary UNI 9396*: 203 g/m² za 24 hod.
- *Faktor rezistencie voči difúzii vodných pár*: mikron = 121 (vrstva zodpovedajúca Sd = 0,10 m) vrstva farby 0,826 mm
- *Koeficient savosti vody DIN 52617*: $W < 0,0,076 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$.
- *Maximálna granulometria zrna*: 0,7 mm

(Údaje týkajúce sa bielej farby, certifikované štátnym ústavom v Terste.)

PRÍPRAVA PODKLADU

OMIETKA

- uistite sa, že omietka zreje už najmenej 28 dní
- skontrolujte stav prípadných opravovaných častí. Povrch musí byť súdržný. Ak to tak nie je, zabezpečte najskôr spevnenie a zjednotenie povrchu použitím na to určených produktov.
- odstráňte z povrchu všetky zrazeniny solí
- v prípade, že starý náter nie je perfektne prilnutý k podkladu, lúpe sa a odúva, odstráňte všetky takéto nestabilné časti. Silné vrstvy starých náterov na báze vápna musia byť odstránené úplne. Povrch dôkladne namáčajte a staré nátery zoškriabte
- vyrovnajte všetky nerovnosti povrchu ako diery, praskliny a iné poškodenia
- pukliny v interiéri i v exteriéri musia byť vhodné rozšírené a vyplnené plničom alebo vhodným produktom

- opravované plochy a výplne vyhladte brúsnym papierom, odstráňte prach a iné nánosy vzniknuté pri vyrovnávaní
- v prípade zvlášť nesúdržného povrchu (odlupovanie, drolivý resp. prášivý povrch) aplikujte na suchý povrch jednu vrstvu vodouriediteľného akrylového penetračného náteru na steny *IDROFIS SPECIALE (470006), riedeného v pomere od 1:6 do 1:8 (4810333)
- aplikujte MARMORINO CLASSICO spôsobom popísaným v časti Aplikácia

* (množstvo aplikovaného penetračného náteru závisí od savosti podkladu. Na určenie týchto hodnôt doporučujeme uskutočniť praktický test na malej ploche cieľového podkladu.)

APLIKÁCIA

- Podmienky vhodné pre aplikáciu:
 - *Teplota povrchu*: Min. +10°C / Max. +35°C
 - *Teplota vzduchu*: Min. +10°C / Max. +35°C
 - *Relatívna vlhkosť vzduchu*: <80%
 - *Relatívna vlhkosť podkladu*: <10% R.H.
- Vyhýbať sa aplikácii produktu pri priamom slnečnom žiarení
- Riedenie: produkt je pripravený na použitie; pri aplikácii štetcom riedte vodou v pomere 10%
- Produkt nanášajte na povrch hoblom z nehrdzavejúcej ocele (resp. plastovým), špongiou alebo štetcom
- Produkt nanášajte minimálne v 2 vrstvách na prípravu podkladu + finálna vrstva
- Ak kvalita povrchu nevyžaduje penetračný náter, nedoporučujeme jeho použitie. Zbytočne by znížil priepustnosť povrchu na vodné pary a navyše by sa povrch pred aplikáciou zvlhčil vodou z penetračného náteru.
- Postup aplikácie – mramorový efekt, hladký
 - použite hobeľ z nehrdzavejúcej ocele, resp. z plastu
 - prvou vrstvou vyplňte a vyrovnajte povrch tak, aby bol hladký a bez lokálnych priehlbín
 - najskôr po 12 hodinách naneste ďalšiu vrstvu tak, aby ste vytvorili požadovanú hrúbku aplikovaného materiálu
 - hneď po aplikovaní pokračujte „naťahovaním“ malých množstiev materiálu (mokré na mokré), pričom tlačte na hobeľ tak, aby ste materiálom vyrovnali prípadné známky poprozity podkladu po dokončení celej plochy povrch vyleštite hoblom
- Postup aplikácie – farebný drsný/plastický efekt
 - použite hobeľ z nehrdzavejúcej ocele, resp. z plastu a špongiu
 - prvou vrstvou vyplňte a vyrovnajte povrch tak, aby bol rovný a bez lokálnych priehlbín
 - najskôr po 4-5 hodinách naneste ďalšiu vrstvu tak, aby ste vytvorili požadovanú hrúbku aplikovaného materiálu
 - hneď po aplikovaní pokračujte nanášaním finálnej vrstvy, pričom vytvárate finálny hladký alebo plastický povrch, ktorý môžete následne upravovať špongiou (pri práci povrchy dodatočne nezvlhčujte)
- Vzhľadom na to, že MARMORINO CLASSICO je minerálny produkt, je jeho zasychanie a karbonatácia silne ovplyvnená klimatickými podmienkami. Pri aplikácii je potrebné, aby boli počas celej doby práce a

schnutia povrchy v exteriéroch chránené pred dažďom.
Za bežných podmienok (20°C) je doba úplneho zaschnutia cca. 72 hodín

- Nástroje očistite ihneď po ukončení práce vodou

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť pri hladkých podkladoch s priemernou savosťou:

- 2,5-3 kg/m² pri dvoch vrstvách
- Pre určenie výdatnosti produktu na konkrétnom povrchu doporučujeme praktický test na malej ploche.

FARBENIE

Produkt je možné farbiť systémom MARCROMIE podľa aktuálneho vzorkovníka, použitím výlučne pigmentov na báze oxidov.

V prípade použitia viac druhov farbených materiálov, alebo ak je farbený materiál použitý na dokončenie časti práce, doporučujeme použité materiály zmiešať a tým zabrániť možným jemným odchýlkam vo farebnom odtieni.

SKLADOVANIE

- *Minimálna teplota pre stálosť pri uskladnení: +5°C*
- *Maximálna teplota pre stálosť pri uskladnení: +30°C*
- *Stabilita produktu v pôvodnom neovorenom balení a vhodnej teplote: 2 roky*

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Udržujte mimo dosahu detí.
- Nevyliievajte zvyšky produktu do odtoku.
- Dráždivé pre pokožku a oči. V prípade zasiahnutia očí, vymyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára.
- Produkt musí byť prevážaný, používaný a skladovaný v súlade s platnými normami bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhadzujte do bežného odpadu; nechajte ho úplne vyschnúť a naložte s ním ako so zvláštnym odpadom.

VÝROBCA

Colorificio San Marco s.p.a.

Via Alta 10

Marcron – Venezia

Taliansko

PREDAJCA

COLORMAX s.r.o.

Vajnorská 106

83104 Bratislava

+421 2 4463 1155

www.colormax.sk