

MY_ART

MIKROKRYŠTALICKÝ DEKORAČNÝ JEMNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY

séria 454

POPIS

MY_ART je záverečná úprava schopná vytvoriť širokú škálu prispôsobiteľných dekorácií. Vytvárajú sa priesvitné efekty, charakteristické prítomnosťou mikrokryštálov jemného mnohofarebného odtieňa.

Realizovateľná estetická rozmanitosť závisí od kreatívnej inšpirácie a od prekladania osnov a farieb.

Ako dekoratívny základ sú určené produkty Marcopolo, Cadoro, Bravocasa, Unimarc smalto murale opaco, Fondo a rilievo, v požadovanom odtieni. Okrem zručnosti remeselníka, ktorý produkt nanáša, si ďalšie informácie pozrite v príslušnej technicko-marketingovej dokumentácii. Prekrytie jemným náterom MY_ART vytvára záverečný efekt.

MY_ART je bez formaldehydu a pridaných zmäkčovadiel.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
 - Povrchy z betónu.
 - Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
 - Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
 - Povrchy z dreva, hoblín, dyhy a podobne.
- Povrchy sa vhodne pripraví podľa pokynov odseku PRÍPRAVA PODKLADU.
- Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: Akrylové živice vo vodnej emulzii
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $0,91 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita UNI 8902: 6000 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): mimo prachu 30 min.; na dotyk po 2 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby primiešať do produktu dezinfekčný prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkveti a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliaciny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Brúsnym papierom obrúsiť tmelené miesta a záplaty; odstrániť prach.

- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo pomocou RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.

- Zafixovať jednou vrstvou IDROFIS 4700006, akrylovým, vodou riediteľným, stenovým fixačným prostriedkom, alebo mikronizovaným fixačným prostriedkom bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001. Na sadrokartón naniesť špeciálny fixačný prostriedok PREPARA 4710019, izolačný prostriedok s pigmentom.

- Naniesť základnú vrstvu zvolenú na realizáciu želaného efektu.

- Potom naniesť MY_ART podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.

*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Náradie: štetec.

- Počet vrstiev: jedna alebo niekoľko vrstiev podľa želaného efektu.

- Riedenie: vodou max. 10 %.

- Čistenie náradia: vodou hneď po použití.

- Spôsoby použitia:

- Naniesť produkt a spracovať ho priamo so zvoleným nástrojom.

- Pri aplikáciách plastovou špachtľou sa odporúča najprv rozotrieť produkt štetcom.

- Približná výdatnosť: 15-20 m²/l v závislosti od použitého dekoratívneho základu.

Spotreba materiálu sa citeľne líši na základe typu realizovaného efektu. V prípade prác vo veľkom rozsahu sa odporúča predbežná skúška.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný neutrálny a je možné ho farbiť Tónovacím systémom Marcromie alebo farbivami COLORADO séria 548.

Neprekračovať max. objemové množstvo 5 % tónovacích hmôt.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátery s dekoratívnymi efektmi (na báze vody):

300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

MY_ART Obsahuje max.: 200 g/l VOC

Tento produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle

MY_ART

MIKROKRYŠTALICKÝ DEKORAČNÝ JEMNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY

séria 454

platných predpisov. Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítok. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia.

Dalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dekoratívna záverečná úprava na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii.

Používať MY_ART séria 454 na vopred pripravené povrchy vo vrstvách a v množstvách stanovených podľa savosti podkladu a podľa požadovaného estetického efektu.

Dodávka a pokládka materiálu € na m².

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.